

Переход обратно на сайт www.liderlkm.spb.ru

ВАЛТТИ КОЛОР лессирующий антисептик**VALTTI COLOR**
Код 290 0070

Тип	Лессирующий антисептик, который впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы.
Область применения	<p>Предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганой деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины снаружи домов согласно инструкции по применению. Не применять не по назначению или в несоответствии с инструкцией фирмы.</p> <p>Применяется для обработки наружных стен и дверей, заборов, дощатых настилов пристаней и т.п. необработанных или ранее обработанных антисептиком деревянных поверхностей. Не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность – 4-8 м ² /л. На строганую и бревенчатую поверхности – 8-12 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 17%, в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 0,9 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью, погружением или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Поверхность считается высохшей до отлипа через 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Не определяется. Состав впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.
Базис	ЕС.
Цвет	Цвета по каталогу "Лессирующие антисептики". Все цвета можно также смешивать друг с другом, или осветлять бесцветным "Валтти Колор".
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ВАЛТТИ КОЛОР лессирующий антисептик**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Необработанная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли и посторонних включений стальной или волосяной щеткой. Покрытые плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу", согласно инструкции по применению. Поверхность загрунтовать в возможно ранней стадии строительства антисептирующим составом "Валтти-Похьюсте". Защитить растения от брызг антисептика. Обработанные ранее антисептиком поверхности: Удалить отслаивающиеся включения скребком или стальной щеткой. Очистить поверхность и при необходимости промыть ее составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу". Если на поверхности древесины остается явная глянцевая пленка, ее удалить или по крайней мере тщательно отшлифовать. Защитить растения от брызг антисептика.
Окраска	Во избежание разницы в оттенке при окраске больших поверхностей смешивать достаточное количество состава в одной емкости. "Валтти Колор" тщательно перемешать перед применением, а также во время окрасочных работ. Во избежание образования разнотонности окраски на стыках "Валтти Колор" наносить ровно и непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок. Для нанесения в особенности первого слоя применять кисть. В случае обработки поверхности распылителем, рекомендуется еще дополнительная отделка кистью. Торцевые концы древесины следует обработать с особой тщательностью. Ранее окрашенную антисептиком деревянную поверхность обработать в один слой, а необработанную древесину лучше в два слоя. Обработка цветным "Валтти Колором" в два слоя дает более интенсивный цвет и повышенную стойкость к УФ-излучению солнца, из-за чего не рекомендуется красить лишь одним бесцветным составом. В зависимости от типа древесины, а также от атмосферных условий, следить за состоянием обработанной деревянной поверхности, и при необходимости повторять обработку через каждые несколько лет.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях свежееокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит Уайт-спирит, скипидар, толуолфлуанид. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. На "Валтти Колор" имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.